

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Техническое описание продукта

НИГРОЛ Л



ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Производится из минеральных базовых масел с добавлением присадок



-5 °С...

+45 °С

Область использования

Предназначено для смазывания всех видов промышленного оборудования

Качества

- Широкий спектр применения;

Соответствия международным стандартам

SAE 140

API GL-1

Характеристики	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	27-34
Температура замерзания	минус 5
Температура вспышки в открытом тигле в , °С	160

Доступная упаковка

